



## FICHA TECNICA

# QUITAPINTURAS RÁPIDO

<b>Descripción</b>	Quitapinturas no corrosivo de acción muy rápida.						
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Gran poder decapante.</li><li>* Fácil aplicación.</li><li>* Superconcentrado.</li></ul>						
<b>Usos</b>	Para la eliminación de viejas capas de pinturas, esmaltes, barnices, prácticamente de todas clases.						
<b>Características técnicas</b>	<p><u>Composición</u></p> <table><tr><td>Aspecto:</td><td>Textura Gel.</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>1,41 K/L.</td></tr><tr><td>Rendimiento teórico</td><td>1'5 – 2m<sup>2</sup> / litro, según grosor de capa a eliminar.</td></tr></table>	Aspecto:	Textura Gel.	Densidad	1,41 K/L.	Rendimiento teórico	1'5 – 2m <sup>2</sup> / litro, según grosor de capa a eliminar.
Aspecto:	Textura Gel.						
Densidad	1,41 K/L.						
Rendimiento teórico	1'5 – 2m <sup>2</sup> / litro, según grosor de capa a eliminar.						
<b>Modo de empleo</b> <u>Sistema de Aplicación:</u>	<p>1º.- Aplicar a brocha una capa abundante de Quitapinturas Rápido y esperar 10 minutos hasta que se ablande el recubrimiento viejo.</p> <p>2º.- Retirar el recubrimiento viejo con rasqueta o espátula.</p> <p>3º.- Una vez eliminada la pintura, lavar la superficie con abundante agua o con Disolvente Bruguer Sintéticos y Grasos, según la clase de superficie (los restos de Quitapinturas Rápido podrán influir en contra del secado y adherencia de la nueva pintura) y esperar a que la superficie esté bien seca antes de pintar.</p> <p>4º.- En superficies donde hay varias capas de pintura previas es posible dejar actuar el producto hasta 4 horas, con el objetivo de maximizar su penetración. En caso de que no se elimine por completo la pintura, repetir el proceso.</p> <p><u>Observaciones:</u></p> <p>Los restos de Quitapinturas Rápido pueden actuar desfavorablemente sobre la nueva pintura afectando al secado y la adherencia.</p> <p>Quitapinturas Rápido está indicado como decapante de pinturas, esmaltes y barnices prácticamente de todas clases; incluyendo alquídicas, acrílicas, así como para las manchas de pintura seca en el suelo de terraza, mosaico o cemento.</p> <p>No utilizar Quitapinturas Rápido sobre superficies calientes o en corrientes de aire excesiva, ya que su eficacia se vería mermada.</p> <p>No aplicar sobre sustratos plásticos o fibra de vidrio.</p> <p>Proteger las superficies que no deban despintarse, así como los materiales de plástico los cuales pueden quedar deteriorados.</p>						
<b>Información adicional</b>	<table><tr><td>Instrucción de seguridad</td><td>Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad</td></tr><tr><td>Tiempo de almacenaje</td><td>18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.</td></tr></table>	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad	Tiempo de almacenaje	18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.		
Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad						
Tiempo de almacenaje	18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.						

Versión (mes/año): 01/16



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

