

TABLA DE EQUIVALENCIA DE VISCOSIDADES

ENGRANAJES AUTOMOCION SAE J306b	ACEITES DE MOTOR SAE J300C	ACEITES INDUSTRIALES		GRADO ISO-VG
		° Engler 50° C (IV=95)	cSt a 40°C	
75W	10W 15W	1,8 - 2	13,5 - 16,5	15
		2,2 - 2,4	19,8 - 24,2	22
		2,8 - 3,2	28,8 - 35,2	32
		3,7 - 4,4	41,4 - 50,6	46
80W 85W	20	4,9 - 6	61,2 - 74,8	68
	30	7 - 8,5	90 - 110	100
90	40	10,7 - 12,8	135 - 165	150
	50	15 - 18	198 - 242	220
		21 - 25	288 - 352	320
140		30 - 36	414 - 506	460
		42 - 53	612 - 748	680